

Pinjasol Color

BESKRIVNING

Transparent nyanseringsbar trä bets.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- penetrerar extremt bra in i trä. Skyddar ytan mot fukt, solljus och smuts och minskar därmed sprickor i trä.
- Lämplig för hårda träslag, som ek, ask och bok. Produkten kan också användas på mjukt trä. Den fäster väl och skyddar ytan mot exponering utomhus.
- Produkten tränger väl in i trä och framhäver därmed träets naturliga skönhet.
- Lämplig för trätyper som fönsterramar, ytterdörrar, väggskivor, timmerstugor etc.

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt 11%

Vikttorrhalt 14%

Specifik vikt 0.85 kg/l

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga 8-10 m² / l

Praktisk täckförmåga beror på appliceringsmetoden, målningsförhållandena och formen och grovheten hos ytan som ska målas.

Torktider

90–110 g/m²	+20°C
Hanterbar	6–12 t
Staplingsbar	24 t

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som på läggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Glans

Kan inte definieras. Pinjasol Color absorberas i träet och bildar inte film.

Kulörer

Temaspeed Premium bryt system.

Pinjasol Color

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Förbehandling	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr, fri från mögel och blånad.
Appliceringsförhållanden	Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under 20 %, temperaturen på ytan som skall lackeras skall vara över +5°C, relativa luftfuktigheten skall vara under 80 %.
Applicering	<p>Rör om produkten försiktigt före användning. Undvik att röra i skum. Produkten är färdig att användas.</p> <p>För högtrycksprutning är det rekommenderade munstycket 0,013 "- 0,015" "och trycket 120–180 bar. Sprutvinkel ska väljas efter föremålets form. Vid behov kan produkten förtunnas upp till 10% med Thinner 1050.</p> <p>För doppmålning kan produkten förtunnas under användning upp till 10% med Thinner 1050.</p> <p>Trä innehåller harts och andra färgämnen, särskilt i kvisytor. Variationer i temperatur och luftfuktighet kan orsaka missfärgning av färgen i dessa områden.</p>
Förtunningar	<p>Lakkabensiini 1050</p> <p>Förtunning 1050.</p>
Rengöring av utrustning	Lakkabensiini 1050
VOC	Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 730 gram/liter färg.
HÄLSA OCH SÄKERHET	<p>Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.</p> <p>Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.</p>

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.