

Ultra Pro H10

BESKRIVNING

En vattenburen enkomponents akrylat täckfärg för utomhusbruk.

PRODUKTEGENSKAPER OCH REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

- * Ultra Pro ingår i Tikkurila ProHouse koncept.* Topp och grundfärg i samma produkt.
- * Innehåller alkyd som förbättrar vidhäftningen mot obehandlat trä.* Lämplig för utomhuspaneler.* Snabbtorkande med goda staplingsegenskaper.* Skyddar ytan mot smuts, fukt och solljus.* Extremt låg vattenabsorption. Minskar sprickbildning i träytan.* Minskad risk för krackelering på grund av träsvällning.* Rekommenderad våt färgfilm: 140-180 gram/m² per skikt (40-50 µm torr film).* Rekommenderad total skiktjocklek, två skikt: 80-100 µm. * Kan övermålas med Alcro Bestå eller Beckers Perfekt Akrylat.* Testad enligt EN 927-5.* 2* 2 Ultra Pro ger utmärkt skydd mot vattenupptagning, minskar risken för sprickbildning även på ändträ.
- Lämplig för utvändiga träpaneler och väggbeklädnader.



TEKNISK DATA

Volymtorrhalt

36%

Vikttorrhalt

43%

Specifik vikt

1,12 kg/l

Rekommenderade spridningsmängder och teoretisk täckförmåga

6–8 m²/l när våtfilmstjockleken är ca 140–180 g/m² och torrfilmstjockleken 40–50 mm.

3–4 m²/l för komplett tvåskiktssystem när torrfilmstjockleken är ca 80–100 µm.

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och förhållandena samt form och grovhet på ytorna.

Torktider

Torkar snabbt i vanlig lufttorkugn med temperatur +40–60 °C.

Tork- och övermålningsstider påverkas av träets porositet, nyans, torkningstid, filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och ventilation.

Glans

Matt.

Kulörer

Nyanser i färgkartan Wooden Facades för utomhusbruk. Avatint nyanseringssystem.

Ultra Pro H10

APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Rekommenderade grundfärger	Ska användas utan någon separat primer.
Rekommenderade täckfärger	Ultra Classic, Ultra Matt.
Appliceringsförhållanden	Ytan som ska behandlas ska vara ren och torr. Träets fukthalt måste vara under 20 %. Vid applicering måste temperaturen på luften, underlaget och produkten vara över +15 °C, och den relativa luftfuktigheten måste vara under 80 %. God ventilation krävs för att garantera optimalt resultat. Produkt rekommenderas att torkas i ugn.
Applicering	<p>Rör försiktigt om i färgen före användning. Undvik separering.</p> <p>Vid airless sprutning ska produkten spädas med cirka 0–2 %. Rekommenderat munstycke är 0,013–0,015 tum och ett tryck vid munstycket på 140–180 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.</p> <p>Vid luftassisterad airless sprutning ska produkten spädas med cirka 0–2 %. Rekommenderat munstycke är 0,013–0,015 tum och ett tryck vid munstycket på 40–140 bar. Finfördelningslufttrycket ska vara omkring 1–3 bar. Sprutvinkeln ska väljas med hänsyn till föremålets form.</p> <p>Vid konventionell sprutmålning ska produkten spädas med cirka 0–2 %. Rekommenderat munstycke är 1,6–2,0 mm och ett tryck vid munstycket på 2–3 bar.</p> <p>Trä innehåller kåda och andra färgextraherande ämnen, särskilt i kvisthål. Variation i temperatur och luftfuktighet kan ge missfärgning i sådana områden.</p>
Förtunningar	<p>Vatten</p> <p>Färgen bör användas utan att först spädas. Vid behov, förtunna med vatten max. 5 %.</p>
Rengöring av utrustning	<p>Vatten</p> <p>eller Tikkurilas tvättförtunning.</p>
VOC	I enlighet med VOC-direktivet 2004/42/EU är VOC-gränsen för produktkategori A/d (1.1.2010) högst 130 g/l. VOC-halten i "Ultra Pro H10" är 30±10 g/l.
HÄLSA OCH SÄKERHET	<p>Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I säkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas.</p> <p>Säkerhetsdatablad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.</p>

Endast för industriell bruk.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Informationen i detta dokument är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.